

Passerelles, voies d'évacuation et zone de fixation

Systèmes typiques

Les pré-qualifications testées selon l'édition 5 de NORSOK M-501 sont toujours valables en tant que revêtement.

Les systèmes répondent également à toutes les exigences de l'édition 6.

D'autres options sont disponibles - contactez TSS

Systeme no.	Surface preparation	Système de revêtement	DFT μm	Test report number
4-1	Sa 2½	Baltoflake Baltoflake Baltoflake – Carborex - Baltoflake	750 750 <u>600</u> 2100	410-02-0013 M13
4-2	Sa 2½	Jotamastic 80, alum. Jotamastic 80, alum. Jota Armour	150 150 <u>1000</u> 1300	3410-10-0014 Mt06
4-3	Sa 2½	Jotamastic 80 WG, alum. Jotamastic 80 WG, alum. Jota Armour WG	150 150 <u>1000</u> 1300	3410-12-006106 Mt01